

Tec™ C-90-N

Tipo de adhesivo

Adhesivo de Contacto base Policloropreno de uso universal sin tolueno.

Ventajas del producto Una característica de este adhesivo es su inmediata y gran pegajosidad que da una unión muy fuerte que alcanza su máximo después de veinticuatro a cuarenta y ocho horas del pegado. Las uniones tienen una buena resistencia a la humedad y a los cambios de temperatura.

Aplicaciones usuales C-90-N está concebido para unir pavimentos de PVC, caucho, corcho, Linóleoum, así como para los trabajos generales que se realizan dentro de la industria de la madera, también para el pegado de laminados plásticos, cuero, piel y gomas en general. Es ampliamente utilizado en la industria del Automóvil, constructores de Carrocerías, y en la Construcción. También se emplea en Ebanistería para el pegado de laminados plásticos.

Sustratos adecuados Laminados plásticos, cuero, piel y gomas en general y PVC, caucho, corcho, Linóleoum.

Propiedades típicas

Propiedad	Valor
Base caucho	
Color beige	
Contenido sólido aprox. 25%	
Densidad a 20°C 0,84 g/mL	
Viscosidad (Brookfield RVT, a 20°C) aprox. 4 000 mPa.s	
Vida útil 12 meses	

Tec™ C-90-N

Instrucciones de aplicación

Método de aplicación: con espátula dentada, llana o brocha.

Encolado: por contacto. A una o dos caras.

Cantidad a aplicar: aprox. 120 – 140 g/m² y cara en húmedo.

Tiempo de aireación o apertura: aprox. 10 minutos. Dependiendo de las condiciones ambientales.

Tiempo abierto: aprox. 60 minutos.

Las superficies deben estar limpias, secas y sin materias extrañas. Se recomienda la igualación de la superficie con pasta niveladora. La humedad en las soleras no debe superar el 2,5%. En soleras polvorientas o porosas, debe darse una imprimación de una mezcla de C-90-N y disolvente Swift®clean 4038, a partes iguales y dejar secar unos 20 minutos. En superficies muy absorbentes conviene dar una segunda capa a los 30 minutos de aplicar la primera.

Sobre el suelo y el pavimento se aplica con espátula dentada una capa uniforme de adhesivo, transcurridos unos 10 minutos y hasta aprox. 60 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente y de los materiales a unir, las superficies se unen firmemente, presionando de manera uniforme para eliminar bolsas de aire que puedan haber quedado en su interior.

Remover bien antes de usar.

Tec™ C-90-N

Instrucciones de limpieza Solicite la información sobre las opciones de limpieza disponibles.

Envase típico Solicite la información sobre las opciones de envases disponibles.

Condiciones de almacenamiento En envase original bien cerrado protegido del sol, del polvo, de la humedad y de las altas temperaturas. Almacenar en envase original bien cerrado, en un lugar limpio y seco a más de 10°C y menos de 25°C.

Consejos de eliminación Consulte las instrucciones de eliminación en la ficha de datos de seguridad (FDS).

Consejos de seguridad Consulte los consejos de seguridad en la ficha de datos de seguridad (FDS).

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

IMPORTANTE: La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto. Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento.


H.B. Fuller

NOTA PARA LOS USUARIOS: al solicitar/recibir el producto, usted acepta las Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya. Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitadas a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, la responsabilidad total agregada de H.B. Fuller sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza, se limita a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos. H.B. Fuller no será responsable de daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida indirecta o emergente derivada de, o relacionada con, el suministro del producto.

Ninguna de las disposiciones del presente contrato excluirá o limitará la responsabilidad de H.B. Fuller por fraude, imprudencia temeraria, fallecimiento o daños personales debidos a una negligencia o incumplimiento de cualquier término implícito obligatorio.

H.B. Fuller Company

info-europe@hbfuller.com
www.hbfuller.com/
eimea/contact-us