

Rakoll® K 4/581 LV WHITE

Tipo de adhesivo Cola termofusible a base de copolímero EVA.

Ventajas del producto Presenta buenas propiedades de aplicación y una resistencia a la temperatura media.

Aplicaciones usuales Destinada a la aplicación de cantos plásticos, melaninas y chapa de madera.

Sustratos adecuados PVC, melaninas y chapa de madera.

Propiedades típicas

Propiedad	Valor
Base	EVA
Color	Blanco
Viscosidad (Brookfield HB; 204°C)	aprox. 80 000 mPa.s
Punto de reblandecimiento (A&B)	aprox. 100°C
Vida útil	12 meses

Instrucciones de aplicación

El ajuste de la canteadora debe ser efectuado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Condiciones de trabajo aconsejadas:

- Temperatura ambiente y del material: 18 – 20°C
- Humedad de la madera: 8 – 10%
- Temperatura de trabajo en el rodillo aplicador: 190 – 210°C
- Velocidad de alimentación: a partir de 18 m/min.

La velocidad debería ser de al menos 20 m/min de manera que el adhesivo no se enfríe demasiado rápido y garantice una fluidez suficiente que permita humectar toda la superficie del canto.

Dada la variedad de materiales y las diferencias verificadas en las propiedades de adhesión, se recomienda la ejecución de ensayos preliminares con vista a la determinación de las condiciones óptimas de trabajo.

Resistencia a la temperatura comprobado de acuerdo a nuestro método: aproximadamente 75°C.

Durante las paradas prolongadas se debe bajar la temperatura del hot-melt a 160°C para evitar su degradación. Los coleros de fusión deben ser limpiados regularmente para evitar las incrustaciones de cola quemada.

El panel de soporte y el canto deben de estar perfectamente limpios y exentos de polvo.

Instrucciones de limpieza Solicite la información sobre las opciones de limpieza disponibles.

Envase típico Solicite la información sobre las opciones de envases disponibles.

Condiciones de almacenamiento Almacenar en envase original bien cerrado, en un lugar limpio y seco.

Consejos de eliminación Consulte las instrucciones de eliminación en la ficha de datos de seguridad (FDS).

Consejos de seguridad Al trabajar con temperatura, el hot-melt puede desprender vapores, los cuales pueden afectar e irritar alguna parte del sistema respiratorio. Si la temperatura de trabajo es excedida durante un largo periodo, productos dañinos pueden aparecer por descomposición del hot-melt, por ello, en estos casos un sistema apropiado de extracción debe ser instalado en el área de trabajo.
Para más información consulte los consejos de seguridad en la ficha de datos de seguridad (FDS).

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

IMPORTANTE: La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto. Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento.



NOTA PARA LOS USUARIOS: al solicitar/recibir el producto, usted acepta las Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya. Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitadas a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, la responsabilidad total agregada de H.B. Fuller sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza, se limita a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos. H.B. Fuller no será responsable de daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida indirecta o emergente derivada de, o relacionada con, el suministro del producto.

Ninguna de las disposiciones del presente contrato excluirá o limitará la responsabilidad de H.B. Fuller por fraude, imprudencia temeraria, fallecimiento o daños personales debidos a una negligencia o incumplimiento de cualquier término implícito obligatorio.

H.B. Fuller Company

info-europe@hbfuller.com
www.hbfuller.com/
eimea/contact-us